

Stook programma nr 15

Glas Casting max temp 880°C

	stijging / daling °C/h			temp °C	tijd min	tijd uur
segment 0					0 min	
segment 1	met	150	naar	540	pendel 60min	
segment 2	met	skip	naar	880	pendel 90 min	
segment 3	met	skip	naar	544	pendel 30 min	
segment 4	met	15	naar	460	pendel 20 min	
segment 5	met	15	naar	326	pendel 0min	
segment 6	end			50°C		
skip						
end						

60

